

KARTA KATALOGOWA

Nazwa: Pianka ogniochronna PROMAFOAM-C

Typ: EG-PROMAFOAM-C

Aprobata Techniczna:

AT-15-5548/2013

Certyfikat Zgodności:

CZ nr ITB W242

Deklaracja Zgodności:

DZ-21



Opis produktu

PROMAFOAMR-C jest zmodyfikowaną jednoskładnikową pianką poliuretanową z dodatkiem środków ogniochronnych.

Pianka PROMAFOAMR-C ma dobrą przyczepność do materiałów budowlanych, jest łatwa w obróbce.

Zastosowanie

PROMAFOAMR-C jest przeznaczona do zabezpieczenia przejść kablowych, uszczelnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a ościeżami drzwiowymi i okiennymi. Pianka służy do wypełnienia niewielkich pęknięć i szczelin o maksymalnej szerokości 30 mm w połączeniach pomiędzy elementami przegród w budynku.

Obróbka

Podłoże musi być czyste, odtłuszczone i trwałe, wolne od luźnych kawałków, pyłu. Przed użyciem pojemnik należy wstrząsnąć.

Informacje dodatkowe

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed promieniowaniem słonecznym i nagrzewaniem do temperatur powyżej 50 °C.

Zużytego pojemnika nie należy otwierać lub wrzucać do ognia.

Nie rozpylać produktu w pobliżu płomieni lub żarzących się przedmiotów. Stosować z dala od źródeł zapłonu, nie palić tytoniu.

Dane techniczne i właściwości	
Kolor	Zielono-szary
Gęstość ρ	33 kg/m ³ \pm 15%
Wydajność	20-25 l (przy nieograniczonym pęcznieniu)
Temperatura użytkowania	-40 °C do +90 °C
Temperatura stosowania	+5 °C do +25 °C
Przewodność cieplna	0,04 W/mK
Wpływy atmosferyczne	Wytrzymała na ciepło, wilgoć i wiele chemikaliów
Zdolność samogasnięcia	Samogasnąca
Magazynowanie	Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu; chronić przed mrozem i upałem
Czas przechowywania	W oryginalnym zamkniętym opakowaniu ok. 9 miesięcy
Forma dostawcza	Opakowanie 700 ml